





LAKIER BEZBARWNY ULTRA HIGH PERFORMANCE 2K HS PLUS 110.0720

ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ URE-FLEX™

OPIS PRODUKTU

720 Ultra High Performance Plus Clear jest lakierem bezbarwnym o zawartości 420 g/l VOC, wstępnie fleksyjnym, elastycznym, uretanowym, przystosowanym dla szerokiej gamy zastosowań, od napraw całościowych do lakierowania pojedynczych elementów.

Produkt 720 Ultra High Performance Plus Clear posiada doskonałe właściwości aplikacji, wysoki połysk, wyjątkową wytrzymałość filmu lakierowego przy szlifowaniu.

			
NIE ODTŁUSZCZAĆ BAZY	3 : 1 110.0720 : 120.1070 120.1080 120.1090	22"-24" FORD 4 przy 20°C 20"-22" DIN 4 przy 20°C	1,3 mm 0,7 bar na dyszy 2,2 bar na wejściu
			
1-2 warstwy	Mokro na mokro - podsuszanie suche przy dotyku	W piecu przy 60° C: 35 min. dla 120.1070 40 min. dla 120.1080 45 min. dla 120.1090	a 20° C 35 min dla 120.1070 1godz. 50 min. dla 120.1080 2 godz. dla 120.1090

PODŁOŻE

ATX i AWX baza wodorozcieńczalna, farby OEM.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Jeżeli to konieczne przetrzeć czystą i suchą szmatką.

NIE ODTŁUSZCZAĆ PODŁOŻA!

PROPORCJE MIESZANIA

	OBJĘTOŚCI			CIĘŻARU		
	15° - 30° C	20° - 35° C	30° - 40° C	15° - 30° C	20° - 35° C	30° - 40° C
Ultra High Performance Plus 110.0720	3	3	3	100	100	100
Utwardzacz 120.1070	1			38		
Utwardzacz 120.1080		1			38	
Utwardzacz 120.1090			1			38

PISTOLETY NATRYSKOWE

Pistolety natryskowe zasysania: $\varnothing$ 1,2 - 1,3 mm
Ciśnienie : 2,0 - 2,5 bar

HVLP: $\varnothing$ 1,3mm
Ciśnienie: 0,7 bar na dyszy
 2,2 bar na wejściu

APLIKACJA

Nakładać 2 warstwy ograniczając czas podszuszenia.

Pierwsza nałożona warstwa musi być jednorodna (nie sucha), średnio mokra, a następna kolejna warstwa pełna mokra.

Lub nałożyć dwie pełne warstwy, pozwalając, aby pierwsza warstwa była sucha przy dotyku.

SUSZENIE

W kabinie przy 60°C: 35 min. z utwardzaczem 120.1070
 40 min. z utwardzaczem 120.1080
 45 min. z utwardzaczem 120.1090

POLEROWANIE

Suszenie w kabinie: gotowy do polerowania po 1 do 2 godzin po ostygnięciu powierzchni, lub suszyć przez 10 minut podczerwienią na pełnej mocy przed polerowaniem.

DANE TECHNICZNE

■ Opakowanie

5 l - 1 l

■ Kolor

Przezroczysty

■ Przechowywanie

36 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu (18° - 20°C)

■ **V.O.C.**

< 416 g/l dla produktu gotowego do użytku

■ **Ciężar właściwy**

960g/l ± 10

■ **Zawartość suchej masy**

58% dla produktu gotowego do użytku

■ **Wydajność teoretyczna**

10,0 m² z 1 litra produktu gotowego do użytku przy 50 µ

■ **Pot life**

35 min. przy 20°C dla 120.1070,

1 godz 50 min przy 20°C dla 120.1080

2 godz przy 20°C dla 120.1090

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Dokładnie wyczyścić narzędzia środkiem myjącymi 262.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

- Stosować środki ochrony osobistej podczas przygotowywania i lakierowania
- Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z etykietami, instrukcjami użytkowania i Kartą Charakterystyki

WYMOGI DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA

Produkt jest etykietowany zgodnie z Dyrektywą 2004/42/CE i zawiera piktogramy Karty technicznej kodowanej jak następuje:

2004/42/IIB(d)(420)417

Europejska wartość graniczna dla tego produktu (Wykończenia specjalne: IIB d) wynosi maks. 420g/l VOC gotowego do użytku. Zawartość VOC w tym produkcie wynosi maks. 416g/l VOC gotowego do użytku.

Nasze produkty i nasze technologie są owocem wielu lat badań i studiów tak na poziomie praktycznym jak i laboratoryjnym, natomiast rezultaty wynikające z ich zastosowania nie pociągają żadnej odpowiedzialności z naszej strony, ponieważ ewidentnie uzależnione są od czynników, które wpływają na ostateczny wynik. W celu jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy zwrócić się do naszego Serwisu Technicznego.