

LAKIER BEZBARWNY UHS VOC 2:1

CLB-03.016 / ORS201-202

v.02-07-2012

Charakterystyka:

Lakier bezbarwny o wysokiej zawartości części stałych, doskonałej rozlewności i wysokiej tiksotropii. Odporny na działanie promieni UV. Przeznaczony do aplikacji w kabinach lakierniczych. Przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe za pomocą pistoletu natryskowego.

Sposób użycia:

Mieszanę A + B odmierzyć objętościowo: 100 części objętościowych lakieru (A) i 50 części objętościowych utwardzacza (B), a następnie dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem natryskowym o dyszy 1,2 mm, w dwóch normalnych warstwach z 7 - 10 min. przerwą na odparowanie rozcieńczalników, przed aplikacją kolejnej warstwy. W celu polepszenia właściwości aplikacyjnych zaleca się zastosowanie rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych w ilości do 10 % obj. na mieszaninę A + B.

Schnięcie: 30 min. w 60°C lub 10 godz. w 20°C. Pełne utwardzenie: 24 godz. w 20°C

UWAGA: Suszenie produktu w temperaturze otoczenia wydłuża standardowy czas utwardzenia.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <420 g/l

Dopuszczalne LZO: 420 g/l

Lakier CLB-03.016:

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 0,98 g/cm³

Kolor: bezbarwny

Wydajność: 5 m²/l

Utwardzacz CDL-04.028:

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,00 g/cm³

Kolor: bezbarwny



Proporcja mieszania
2:1

Lakier (A) 100 % obj.
Utwardzacz (B) 50 % obj.



Lepkość natrysku
Czas życia

19 - 20 sek. w 20°C, kubek Ford 4 mm
do 40 min. w 20°C



Typ pistoletu

Dysza: 1,2 mm
Ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu.



Aplikacja

Liczba warstw: 2
Grubość powłoki: 45 - 50 µm



Flash – off

7 - 10 min. w 20°C



Schnięcie

30 min. w 60°C
10 godz. w 20°C
Pełne utwardzenie po 24 godzinach w 20°C



Schnięcie IR

Fala krótka i średnia: 12 - 15 min.

Inter Cars S.A

Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Tel. +48 22 714 10 70

Fax. +48 22 714 1718

e-mail: ic.diagnostyka@intercars.eu